




VOŠTANA ULJA ZA DRVO



2018

ZAŠTO DA ODABERETE BAŠ OSMO ULJE?

SISTEM PREMAZA BAZIRAN NA ULJIMA I VOSKOVIMA

Štiti drvo iznutra.
Ne formira film.
Formira zaštitnu,
mikroporoznu površinu.

OSMO ulje



Prednosti OSMO voštanih ulja:

Premaz prodire duboko unutar drveta i štiti njegovu površinu.
Oplemenjuje prirodnu boju drveta.
Uklanjanje fleka se može jednostavno uraditi.
Ne puca, ne skida se i ne ljušti.
Odlična otpornost na vodu.
Lako za održavanje.

PREMAZI BAZIRANI NA ULJU

Štiti drvo iznutra.
Ne formira film.
Ne formira zaštitnu površinu.

Uljane baze



Prednosti premaza baziranih na ulju

Ulje prodire duboko u drvo i vezuje se za njega.
Oplemenjuje prirodnu boju drveta.
Uklanjanje fleka se može jednostavno uraditi.
Ne puca, ne skida se i ne ljušti.

Nedostaci premaza baziranih na ulju

Nedovoljna otpornost na tečnost.
Zahteva mnogo vremena za održavanje.

LAKOVI I PREMAZI BAZIRANI NA VODI

Štiti drvo spolja.
Formira film.
Formira debeo sloj.

Vodne baze



Prednosti premaza baziranih na vodi

Dobra otpornost na tečnost.
Štiti od habanja.
Lako održavanje.

Nedostaci premaza baziranih na vodi

Renoviranje je jedino moguće nakon šmirglanja.
Uklanjanje fleka nije moguće.
Premaz puca, skida se i ljušti.



Šifra boje

3011 Providna-sjajna

3032 Providna-satenska

3062 Providna-mat

3065 Providna -polumat

UPUTSTVO ZA RAD



Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo, izbrušeno drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 30 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati (normalni klimatski uslovi, temperatura 23°C/ 50% relativna vlažnost vazduha). Niže temperature i/ili veća vlažnost mogu produžiti vreme sušenja. Omogućiti dobru provetrenost prostorije.
4. Po želji, pre nanošenja drugog sloja osušeni premaz se može ispolirati brusnim papirom fine granulacije (P400) ili Scotchpad-om.
5. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m².
6. Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati; videti tačku 3.

Preporučena namena

Osmo Tvrdo voštano ulje - original je idealno za zaštitu svih drvenih podova, kao što su brodski pod, parket, drvene ploče, OSB i plutane ploče, kao i za drveni nameštaj.



TVRDO VOŠTANO ULJE RAPID

Šifra boje

3232 Providna-satenska

3262 Providna-mat

3240 Bela-transparentna

UPUTSTVO ZA RAD



Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo, izbrušeno drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 4 – 5 sati (normalni klimatski uslovi, temperatura 23°C/ 50% relativna vlažnost vazduha). Niže temperature i/ili veća vlažnost mogu produžiti vreme sušenja. Omogućiti dobru provetrenost prostorije.
4. Po želji, pre nanošenja drugog sloja osušeni premaz se može ispolirati brusnim papirom fine granulacije (P400) ili Scotchpad-om.
5. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m².
6. Vreme sušenja otprilike 4 – 5 sati; videti tačku 3.

Preporučena namena

Osmo Tvrdo voštano ulje - rapid je idealno za zaštitu svih drvenih podova, kao što su brodski pod, parket, drvene ploče, OSB i plutane ploče, kao i za drveni nameštaj.



TVRDO VOŠTANO ULJE **EFFECT,** **SILVER/GOLD I U BOJI**



Effect

Šifra boje

3041 Natural

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

Preporučena namena

Osmo Tvrdvo voštano ulje - effect natural je pogodno za zaštitu i gotovo nevidljivo premazivanje drveta prirodno svetle boje u zatvorenim prostorijama, kao što su drveni podovi i nameštaj.

Prednosti

- Drvo svetle boje ostaje svetle boje.
- Gotovo nevidljiva zaštita, bez trajnog „sveže farbano“ efekta.
- Odgovara drvetu i mikroporama.
- Otporno na pljuvačku i znoj, pogodno za dečije igračke.
- Otporno na kafu, vino i kolu.

Silver/gold

3091 Srebrna

3092 Zlatna

Gotova površina za 2-3 dana, 2-3 sloja

(Prvi sloj Tvrdvo voštano ulje - Effect Silver/Gold, drugi sloj providno Tvrdvo voštano ulje)

Preporučena namena

Osmo Tvrdvo voštano ulje - Effect Silver/Gold je najpogodnije za dekorativno farbanje tamnih drvenih podova (Dimljeni hrast, Orah itd.) ili za drvene podove premazane tamnom osnovnom bojom kao što su broski pod, parket, masivno drvo kao i za tamni drveni nameštaj.

Prednosti

- Za tamnije vrste drveta.
- Doprinosi modernom dizajnu enterijera.
- Sadrži prave metalne pigmente.
- Otporno na pljuvačku i znoj, pogodno za dečije igračke.
- Otporno na kafu, vino i kolu.



U boji - Tints

3040 Bela

3067 Svetlo siva

3071 Boja meda

3072 Čilibar žuta

3073 Zemljana

3074 Grafit

3075 Crna

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

(Prvi sloj Tvrdvo voštano ulje - u boji, drugi sloj providno Tvrdvo voštano ulje)

Preporučena namena

Osmo Tvrdvo voštano ulje – u boji je idealno za zaštitu i dekorativno farbanje svih drvenih podova, kao što su broski pod, parket, drvene ploče, OSB i plutane ploče, kao i za drveni nameštaj. Preporučuje se isključivo za one vrste drveta koje su svetle boje.

Prednosti

- Otporan na pljuvačku i znoj, pogodan za dečije igračke.
- Struktura drveta ostaje vidljiva.
- Otporan na kafu, vino i kolu.
- Štiti i boji.
- Skladan izgled.



Uputstvo za rad **Effect, Silver/Gold i Tints**

1. Prvi sloj naneti na sirovo, izbrušeno drvo u proseku 30 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 30 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 24 sati.
4. Po želji, pre nanošenja drugog sloja osušeni premaz se može ispolirati brusnim papirom fine granulacije.
5. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m².
6. Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati.

TVRDO VOŠTANO ULJE **ANTI-SLIP** **ANTI-SLIP EXTRA** NEKLIZAJUĆI



Šifra boje

3088 Providna-polumat
R9 otporna na klizanje

3089 Providna-satenska
R11 ekstra otporna
na klizanje

UPUTSTVO ZA RAD

Anti-Slip

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo, izbrušeno drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 30 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 8-10 sati.
4. Po želji, pre nanošenja drugog sloja osušeni premaz se može ispolirati brusnim papirom fine granulacije.
5. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m².
6. Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati.

Preporučena namena

Osmo Tvrdo voštano ulje - Anti-slip je idealno za zaštitu svih drvenih podova kod kojih je neophodna visoka otpornost na klizanje (poslovni/javni enterijeri), kao što su brodski pod, parket, drvene ploče, OSB i plutane ploče.

Prednosti

- Posebno pogodno za javne enterijere.
- Veoma čvrsto i izdržljivo.
- Otporno na pljuvačku i znoj, pogodno za dečije igračke.
- Odgovara drvetu i mikroporama.
- Otporno na kafu, vino i kolu
- Mogućnost uklanjanja fleka.



ULJANA OSNOVA

3501 Bela

3512 Srebrno siva

3514 Graft

3516 Jatoba

3518 Svetlo siva

3519 Natural

3541 Havana

3543 Konjak

3564 Tobacco

3590 Crna

Gotova površina za 2-3 dana, 2-3 sloja

(1./2. sloj Uljana osnova,
2./3. sloj providno Tvrdo voštano ulje)

Transparentna boja:

1. Nanesite premaz u veoma tankom sloju na čisto i suvo drvo u pravcu šara na drvetu koristeći Osmo četku za farbanje podova, Mikrofiber valjak ili špahtlu.
2. Većina tragova četke se može ukloniti u roku od 30 minuta nakon nanošenja.
3. Ravnomerno utrljajte u drvo koristeći beli uložak.
4. Vreme sušenja otprilike 12 sati.

Intenzivna boja:

5. Nanesite prvi sloj kao što je opisano u tačkama 1 – 4.
6. Nanesite drugi sloj, takođe veoma tanak, kao što je opisano u tački 1.
7. Ravnomerno utrljajte u drvo koristeći beli uložak.
8. Vreme sušenja otprilike 12 sati.
9. Nakon 4. ili 8. koraka, predite na nanošenje završnog sloja koristeći providno Tvrdo voštano ulje i pustite da se osuši.

Napomena: Uljana osnova se takođe može naneti na manje površine pomoću krpe bez vlakana.

Preporučena namena

Osmo Uljana osnova je idealna kao osnovni premaz u boji za sve drvene podove kao što su brodski pod, parket, drvene ploče, OSB i plutane ploče, kao i za stepenice i drveni nameštaj.

Prednosti

- Atraktivne nijanse boja, transparentne ili intenzivne.
- Nanošenje špahtlom, valjkom ili četkom.
- Jednostavno nanošenje.
- Na bazi prirodnih ulja.



VOSAK ZA DRVO U BOJI

TRANSPARENTNE BOJE



Šifra boje

UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo, izbrušeno drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 30 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 12 sati (normalni klimatski uslovi, temperatura 23°C/ 50% relativna vlažnost vazduha). Niže temperature i/ili veća vlažnost mogu produžiti vreme sušenja. Omogućiti dobru provetrenost prostorije.

Za efekat blagog sjaja: U roku od 20 minuta nakon nanošenja obrišite krpom ili belim uloškom u pravcu šara na drvetu.

Za intenzivnu boju: Ako želite intenzivnu boju ponovite ceo proces (nanoseći maksimalno 2 sloja). Ovo se odnosi samo na nijanse intenzivnih boja.

Kao osnovni premaz u boji za podove: vreme sušenja otprilike 24 sata (umesto 12 sati; videti tačku 3). Prosečna potrošnja providnog Tvrdog voštanog ulja kod drugog sloja 35ml/m². Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati; videti tačku 3.

Za podove koji su premazani belom osnovom preporučuje se završni premaz sa Osmo Tvrdog voštano ulje Tints, Bela (3040)

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Vosak za drvo u boji je pogodan za zaštitu i dekorativno premazivanje drveta u zatvorenim prostorijama: zidni paneli, lajsne, grede kao i vrata. Takođe je pogodan za furnir ploče, iverice i MDF ploče. Idealan kao osnovni premaz u boji za drvene podove i za prefarbavanje potamnjenih drvenih površina. Posebno se preporučuje za nameštaj i dečije igračke.

PREDNOSTI

- Jednostavan za upotrebu.
- Odgovara drvetu i mikroporama.
- Otporan na habanje i odbija prljavštinu,
- Otporan na hemikalije za domaćinstvo.
- Otporan na pljuvačku i znoj, pogodan za dečije igračke.



3101 Providna

3102 Svetla parena bukva

3103 Svetli hrast

3111 Bela

3118 Granitno siva

3119 Svilenasto siva

3123 Borovina

3136 Breza

3137 Trešnja

3138 Mahagonija

3143 Konjak

3161 Eboni

3164 Hrast

3166 Orah

3168 Antički hrast

DEKORATIVNI VOSAK ZA DRVO U BOJI

INTENZIVNE BOJE

Šifra boje
3104 Crvena, otprilike RAL 3000 Vatrena crvena
3105 Žuta, otprilike RAL 1021 Uljana repica Žuta
3125 Plava, otprilike RAL 5010 Gorčica plava
3131 Zelena, otprilike RAL 6029 Menta zelena
3132 Sivo Bež, otprilike RAL 1019 Sivo Bež
3169 Crna

Šifra boje
3172 Svilenasta
3181 Kristal
3186 Bela mat
3188 Sneg



TOP ULJE Za radne ploče u kuhinji, stolovi, police...

Šifra boje
3028 Providna-saten
3058 Providna-mat
3061 Bagrem
3068 Natural

UPUTSTVO ZA RAD



Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo, izbrušeno drvo u proseku 35 ml/m².
2. Najbolje je nanositi pomoću krpe bez vlakana. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati
4. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35ml/m².
5. Vreme sušenja otprilike 8 – 10 sati; videti tačku 3.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Top ulje je idealno za zaštitu drvenog nameštaja i radnih površina napravljenih od masivnog drveta ili lepljenih panela (**kao što su radne ploče u kuhinji, stolovi, police itd.**) u zatvorenim prostorijama. Takođe pogodan za plutane i OSB ploče.

PREDNOSTI

- Bezbedno po hranu.
- Otporno na hemikalije za domaćinstva i fleke.
- Vodo-odbojno i otporno na habanje.
- Otporno na pljuvačku i znoj, pogodno za dečije igračke.
- Bezbedno za ljude, životinje i biljke.



ZAŠTITA ZA DRVO

4006 Providna
PREDNOSTI Upotreba u enterijerima i eksterijerima. Visok nivo vodo-odbojnosti i ne sadrži organske biocide. Jednostavan za upotrebu. Odgovara drvetu i mikro-porama. Otporan na pljuvačku i znoj, pogodan za dečije igračke.



UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 1 dan, 1 sloj (nije samostalan premaz)

1. Nanesite na sirovo drvo u proseku 120 ml/m².
2. Vreme sušenja otprilike 24 sata kada je nanoseno četkom ili otprilike 36 sati kada je potopljeno.
3. Završni sloj se mora naneti u roku od nedelju dana.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Zaštita za drvo je pogodna za sve vrste drveta u zatvorenim prostorijama kao što su drveni podovi napravljeni od vrsta drveta podložnih plavilu-modrenju (npr. Bor), prozorski okviri i drvo u kupatilima, kao i za drvo na otvorenom, za koje se želi impregnacija koja je apsolutno ekološka i bez biocida npr. oprema za dečija igrališta i korita sa peskom.





ULJA ZA TERASE



Šifra boje

004 Duglazija ulje
Prirodan ton

006 Bangkirai ulje
Prirodan ton

007 Tikovina ulje,
Prirodan ton

009 Ariš ulje,
Prirodan ton

010 Termodrvo ulje,
Prirodan ton

013 Garapa ulje
Prirodan ton

014 Masaranduba ulje
Prirodan ton

016 Bangkirai ulje
Tamno

019 Ulje za terase
Sivo

021 Ulje za terase
Fosilni hrast

UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj tanko naneti na sirovo (osušeno) drvo u proseku 35 ml/m². Napomena: Drvo sa smolom i drvo bogato ekstraktima prvo treba osušiti.
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 30 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 12 sati (normalni klimatski uslovi, temperatura 23°C/ 50% relativna vlažnost vazduha). Niže temperature i/ili veća vlažnost mogu produžiti vreme sušenja. Omogućiti dobru provetrenost.
4. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m². (Prilikom renoviranja obično je dovoljan jedan sloj preko očišćene površine.)
5. Vreme sušenja otprilike 12 sati; videti tačku 3.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Ulje za terase štiti i održava drvene terase, baštenski nameštaj i paravane napravljene od brojnih vrsta četinarskog i mekog drveta, npr. presovani bor, Duglazija, Kedar, Hrast ili Bangkirai drvo. Takođe je pogodan za transparentno premazivanje Tikovine, Eukaliptusa i drugog plemenitog drveta kao i termo tretiranog drveta.

PREDNOSTI

Ulja za terase čine drvene površine glatkim i otpornim na vodu i prljavštinu.

Lako za obnavljanje, bez brušenja i osnovnog premaza.

Osmo Tikovo ulje za terase je providno i zato ne štiti od UV zračenja (sivljenja).



ANTI-SLIP

ULJE ZA TERASE (NEKLIZAJUĆE)

Šifra boje

430 Providna*

UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja (obavezan osnovni premaz)

Prvi sloj Ulje za terase, drugi sloj Anti-slip Ulje za terase.

1. Prvi sloj u boji Osmo Ulja za terase naneti na sirovo drvo u proseku 35 ml/m². Napomena: Drvo sa smolom i drvo bogato ekstraktima prvo treba osušiti.
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 24 sati.
4. Potrošnja prilikom drugog sloja (završnog sloja) sa Anti-slip Uljem za terase u proseku 35ml/m². (Prilikom renoviranja obično je dovoljan jedan sloj preko očišćene površine.)
5. Vreme sušenja otprilike 12 sati; videti tačku 3.


**Nije pogodna za premaz 007 - Tikovo ulje za terase.*

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Anti-Slip Ulje za terase je posebno pogodno za sve drvene terase i stepeništa na otvorenom napravljane od npr. Bangkirai, Masaranduba, Garapa, Ariša, Duglazije ili Bora. Takođe je pogodno za rebraste, izbrazdane, a posebno za glatke terasne podloge.

PREDNOSTI

Efekat otpornosti na klizanje. Produžava trajnost pigmentisanih uljanih premaza kroz dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja. Površina postaje vodo-odbojna i otporna na UV zračenje i druge atmosferske uticaje. Formira zaštitni film.





PRIRODNA ULJANA LAZURA



Šifra boje

UPUTSTVO ZA RAD

700 Bor

701 Providna, mat

702 Ariš

703 Mahagonija

706 Hrast

707 Orah

708 Tikovina

710 Pinjol

712 Eboni

727 Palisandrovo drvo

728 Crveni kedar

729 Jela

731 Oregonski bor

732 Svetli hrast

900 Bela

903 Bazalt siva

905 Patina

906 Biserno siva

907 Kvarcno siva

Gotova površina za 1 dan, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 4 - 6 sati.
4. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m². (Prilikom renoviranja obično je dovoljno naneti jedan sloj preko očišćene površine.)
5. Vreme sušenja otprilike 12 sati; videti tačku 3.
**701 Providni mat bez UV zaštite.*

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Prirodna uljana lazura je idealna za sve vrste drveta na otvorenom: vrata, prozori i prozorski kapci (dimenzionalno stabilni elementi), drvene garaže, drveni paneli, balkoni, ograde, pergole, baštenski nameštaj i letnjikovci (dimenzionalno nestabilni elementi).

PREDNOSTI

Premaz može služiti i kao osnovni i kao završni premaz.

Vodo-odbojna i izuzetno otporna na UV zračenje i druge atmosferske uticaje.

Površina je mikroporozna i propušta vazduh.

Premaz je zaštićen od napada buđi, algi i gljivica.

ZAŠTITA

Proizvod sadrži aktivne sastojke radi preventivne zaštite od truljenja zbog algi i gljivica.

26m² / 1 l



SAVET STRUČNJAKA



PRELEPA MATIRANA POVRŠINA

Ako podloga ne upija premaz za drvo podjednako, onda će boja biti neujednačena. Za poboljšanje, ujednačenje i matiran izgled površine mi predlažemo dodatno premazivanje površine sa Prirodnom uljanom lazom 701 - Providni Mat. Tako će se sjajne tačke izmatirati i ujednačiti i dobićete elegantan izgled.

Površina je mikroporozna i propušta vazduh.

Premaz je zaštićen od napada buđi, algi i gljivica.



JEDNOSLOJNA LAZURA HS^{PLUS}



Šifra boje

9211 Bela smreka

9212 Topola

9221 Bor

9232 Mahagonija

9234 Skandinavsko crvena

9235 Crveni Kedar

9236 Ariš

9241 Hrast

9242 Jela

9261 Orah

9262 Tikovina

9264 Palisandrovo drvo

9271 Ebonija

UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 1 dan, 1 sloj

1. Prvi sloj naneti na sirovo drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 12 sati (normalni klimatski uslovi, temperatura 23°C/ 50% relativna vlažnost vazduha). Niže temperature i/ili veća vlažnost mogu produžiti vreme sušenja. Obezbediti dobru provetrenost.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Jednoslojna lazura HS plus je idealna za zaštitu svih vrsta drveta na otvorenom: drvene garaže, drvene obloge, balkoni, ograde, pergole, baštenski nameštaj i letnjikovci. Pogodan je i za obnavljanje starih mikroporoznih premaza.

PREDNOSTI

Dvostruka pokrivenost zbog visokog sadržaja ulja – štedi i vreme i novac.

Površinu drveta čini glatkom, ne puca, ne ljušti se, ne skida se niti pravi mehuriće.

Izdržljiva, otporna na UV zračenje i vremenske uticaje, odbija vodu i reguliše vlagu.

Ne dozvoljava drvetu da bubri.

Napomena: Stepen pokrivenosti nekog proizvoda značajno zavisi od karaktera samog drveta. Sve navedene informacije se odnose na ravne i isečene/istrugane površine. Druge površine, npr. izgrebane ili drvena građa, mogu smanjiti stepen pokrivenosti. Rezultati mogu biti različiti zavisno od vrste drveta i njegovih svojstava (npr. površine). Zato se preporučuje probno nanošenje.



ULJE ZA UV-ZAŠTITU EXTRA/U BOJI

410 Providna, satenska
bez zaštitnog filma

420 Providna, satenska
sa zaštitnim filmom

429 Natural, satenska,
sa zaštitnim filmom

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo drvo u proseku 55 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 10 – 12 sati.
4. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 55 ml/m².
5. Vreme sušenja otprilike 12 sati; videti tačku 3.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Ulje za UV zaštitu je idealno za sve vertikalne drvene površine na otvorenom: vrata, prozori, prozorski kapci (dimenzionalno stabilni elementi), drvene garaže, drvene oplate, balkoni, ograde, pergole i letnjikovci (dimenzionalno nestabilni elementi).



PREDNOSTI

Mogućnost sa i bez zaštitnog filma (410 bez zaštitnog filma; 420 sa zaštitnim filmom). Kao završni sloj na već premazanom drvetu, ono značajno produžava intervale između renoviranja drveta.

U slučaju samostalnog nanošenja, ono odlaže proces sivenja pomoću UV zaštitnog faktora 12 u poređenju sa netretiranim drvetom.





COUNTRY BOJE



Šifra boje

2101 Bela

2203 Svetla oker

2204 Slonovača

2205 Suncokret žuta

2308 Nordijska crvena

2310 Kedar/Sekvoja

2311 Signalna crvena

2404 Jela

2501 Labrador Plava

2506 Kraljevska Plava

2507 Golub plava

2606 Srednje braon

2607 Tamno braon

2703 Ugljena

2704 Sumrak siva

2708 Šljunak siva

2716 Antracit siva

2735 Svetlo siva

2742 Asfaltno siva

UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 2 dana, 2 sloja

1. Prvi sloj naneti na sirovo drvo u proseku 35 ml/m².
2. Greške na svežem premazu se mogu ispraviti u roku od 15 minuta nakon prvog nanošenja.
3. Vreme sušenja otprilike 10 – 12 sati.
4. Potrošnja prilikom drugog sloja u proseku 35 ml/m². (Prilikom renoviranja obično je dovoljno naneti jedan sloj preko očišćene površine.)
5. Vreme sušenja otprilike 12 sati; videti tačku 3.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo Country boje su najpogodnije za sve drvene površine na otvorenom gde je neophodan posebno izdržljiv premaz: drvene obloge, balkoni, prozori i prozorski kapci, ograde, pergole, drveni paneli, baštenski nameštaj, letnjikovci, drvene garaže itd. Idealan za renoviranje starih mikroporoznih premaza i izbledele drvenih površina.

PREDNOSTI

Tekstura drveta ostaje vidljiva.

Sve nijanse boja se mogu međusobno mešati.

Country boje je premaz otporan na atmosferske uticaje i otporan na mala oštećenja.

Otporan na pljuvačku i znoj, pogodan za dečije igračke.

SAVET STRUČNJAKA

BIOCIDNI SASTOJCI

Osmo Country boje su na zahtev dostupne i sa biocidnim sastojcima koji formiraju zaštitni film protiv napada algi i gljivica.

JOŠ VIŠE BOJA

Šta raditi u slučaju da mušterija želi neku boju koja nije navedena među bojama u našem katalogu?

Naši mikroporozni, uljani premazi Country boje i Prirodne uljane lazure su dostupni u skoro svim bojama i nijansama navedenim u RAL i NCS spektru boja. Premazi Country boje i Prirodna uljana lazura u naručenoj boji se posebno mešaju za svaku porudžbinu. Minimalna količina neke boje koja se može naručiti je 1 x 2,5 litra.

Napomena: Stepen pokrivenosti nekog proizvoda značajno zavisi od karaktera samog drveta. Sve navedene informacije se odnose na ravne i isečene/istrugane površine. Druge površine, npr. izgrebane ili drvena građa, mogu smanjiti stepen pokrivenosti. Rezultati mogu biti različiti zavisno od vrste drveta i njegovih svojstava (npr. površine). Zato se preporučuje probno nanošenje.



26m²/1l



WR OSNOVNI PREMАЗ - ZAŠTITA

Preventivna zaštita za drvo od truljenja, napada gljivica i insekata.

4001 Providna



PREDNOSTI

Veoma vodo-odbojan, smanjuje bubrenje i utezanje. Preventivna zaštita protiv biljnih i životinjskih štetočina koji napadaju drvo kao što su trulež, gljivice i insekti. Idealan osnovni sloj za završne uljane premaze.

ZAŠTITA

Preventivna zaštita za drvo od truljenja, napada gljivica i insekata.

5-6m²/1l



UPUTSTVO ZA RAD

Gotova površina za 1 dan, 1 sloj (obavezan je završni sloj)

1. Premaz nanosite na sirovo drvo u proseku 160 – 200 ml/m². Ukoliko je moguće, nanosite ga sa svih strana.
2. Vreme sušenja otprilike 12 sati.
3. Završni sloj nanosite u roku od 3 meseca i koristite Jednoslojnu lazuru, Country boje, Prirodnu uljanu lazuru, Neprozirnu lazuru ili Ulje za UV zaštitu.

PREPORUČENA NAMENA

Osmo WR Osnovni premaz služi kao zaštita za dimenzionalno stabilne, ograničeno stabilne i nestabilne drvene površine na otvorenom koje nisu strukturno opterećene i koje nemaju kontakt sa zemljom (npr. prozori, kapci, vrata, pergole, drvene obloge, baštenski nameštaj itd.) i štiti ih od insekata, truljenja, plavila i gljivica prema DIN 68800, deo 3 (Nemački industrijski standard).

PREMAZI ZA DRVO osmo®

JEDNOSTAVNO NANOŠENJE

- Uljani premazi koji se mogu nanositi bez osnovnog premaza.
- Dovoljno je naneti tanke slojeve što povećava izdašnost proizvoda.
- Odlična pokrivna moć premaza zahvaljujući visokom sadržaju čvrstih materija.
- Nema tragova farbanja zahvaljujući dugom periodu upotrebljivosti premaza.
- Besprekorno nanošenje takođe moguće i na većim površinama.
- Nema potrebe za razređivanjem premaza.

PREDNOSTI MIKROPORA

- Ulja ispunjavaju pore drveta i štite ga od prodora vode koje oštećuje drvo. Međutim ona ne formiraju nepropusan film. Drvo ostaje mikroporozno i nastavlja da upija i oslobađa vodu bez štetnih posledica.
- Mikroporozno drvo može da diše i poboljšava kvalitet vazduha. Zbog svojih antistatičkih karakteristika ono je veoma dobro za osobe sa alergijama.

PRIRODNI SASTOJCI

- Svi Osmo premazi za drvo su bazirani na uljima i voskovima: suncokretovo ulje, karnauba i kandelila vosak, laneno seme, ulje soje i čkalja.
- Ulje čuva kvalitet prirodnog, sirovog sastava drveta.
- Premazi su prirodni, ekološki i bezbedni.
- Pigmenti su odobreni za upotrebu u industriji hrane.
- Bazirani na prečišćenim, obnovljivim sirovim biljnim materijalima.
- Vezujući agensi u Osmo premazima su bazirani na prirodnim biljnim uljima koja prodiru duboko unutar drveta i štite ga iznutra.

Širka projekt®



ŠIRKA PROJEKT doo
Mihajla Pupina 49
26215 Padina-Pančevo
Republika Srbija

Tel. +381 13 668 366
info@osmo.rs
www.osmo.rs